

Mijn draaiwerk

Een afwijkende toepassing van afwasmiddel

Afwasmiddel heeft een bijzondere invloed op draaihout. Type "detergent" en "woodturning" in op een zoekmachine op internet en je vindt een hele reeks artikelen over verzeeping. Dat het vers hout behoedt voor scheuren, dat het verwerend hout meer stevigheid geeft om het te kunnen bewerken. Dat laatste heb ik met succes gebruikt op berken waarvan de gekapte stammetjes al een poosje in het plantsoen hadden gelegen. Ik heb in het voorjaar een groot aantal miniatuurvogelhuisjes gemaakt. Hans Scholte (AR49) inspireerde me eerst en vervolgens de bomen in de Tolhuistuin in Amsterdam, waar ik in mei 42 huisjes in 20 houtsoorten ophing aan de grote bomen. Iedere boom een huisje in zijn eigen houtsoort, zodat de bomen hun innerlijk toonden (zie: <http://members.lycos.nl/HoutObjecten-RikMars/objecten/tht1.htm>). Ook was ik in het voorjaar op Corsica. Langs de kust staan daar vele vestingtorens. Die vorm heb ik gebruikt voor het maken van meer vogelhuisjes. In het plantsoen had ik dus dat berkenhout gevonden, voorzien van slaap, zoals dat heet. Ik heb de stammetjes in de lengte doorgezaagd en de helften nat tot stokken gedraaid van ruim 5cm diameter en zo'n 60cm lang en die te drogen gelegd. Langsdraaien was geen

probleem, maar bij het recht afsteken van de koppen braken stukje uit.

Na enige weken drogen heb ik de stokken afgedraaid op 50mm precies, zodat het hout in mijn [houten] spantang van 50mm past en op passende lengtes voor huisjes (4cm) en voetjes (2,5cm) gezaagd. De eerste resultaten van de vestingtoren-vogelhuisjes waren teleurstellend. De kopse vlakken bleven veel te ruw naar mijn zin, met uitgebroken stukjes hout, hoe voorzichtig ik ook draaide. Toen kwam de zeepoplossing om de hoek.

Ik kocht flessen afwasmiddel in de supermarkt, de goedkoopste en zonder geurtoevoegingen. In een verdunning van 1 op 1 heb ik het in een bak gegoten en alle voorbereerde stukjes hout erin gedaan. In een etmaal had het hout zich helemaal volgezogen. Na uitlekken en opnieuw drogen had het wonder zich voltrokken. Hetzelfde verweerde berkenhout is nu veel beter te snijden met een glad resultaat. Het is natuurlijk nog steeds geen iepen, maar met goed scherpe beitels en fijne sneden kon ik tevreden zijn met het resultaat. Zelfs de kantelen lieten zich goed uitsteken met een smal beitelje.

Rik Mars

